

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:

Начальник лаборатории



А.Ф.Шишкин
17.04.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/Е-17/04/25 от 17.04.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	ООО»КОМФОРТ-СТРОЙ». Адрес: 692756, РОССИЯ, РОССИЯ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ.Г.АРТЕМ.УЛ.ПОТЕМКИНА 6Б
Наименование объекта испытаний ¹	ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ, РАЗМЕР (220*290*50)
Изготовитель ¹	ООО»КОМФОРТ-СТРОЙ». Адрес: 692756, РОССИЯ, РОССИЯ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ.Г.АРТЕМ.УЛ.ПОТЕМКИНА 6Б
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 002/Е-17/04/25
Идентификационный номер образца	№ 002/Е-17/04/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. ГОСТ 17608-2017 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ. Технические условия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Тип	ГОСТ 17608-2017	П прямоугольные	П
Группа	ГОСТ 17608-2017	А	А
Класс по прочности на сжатие, не менее	ГОСТ 17608-2017	B22,5	B30
Класс по прочности на растяжение при изгибе, не менее	ГОСТ 17608-2017	Btb3,2	Btb3,6
Марка по истираемости, не более	ГОСТ 17608-2017	G3	G3
Минимальная толщина изделий, мм	ГОСТ 17608-2017	40	50
Грани плит горизонтальные и вертикальные	ГОСТ 17608-2017	взаимно перпендикулярны	Соответствует требованию
Нормируемая отпускная прочность тяжелого и мелкозернистого бетонов плит, %, не менее	ГОСТ 17608-2017	90	95
Марка бетона по морозостойкости, не ниже	ГОСТ 17608-2017	F200	F200
Водопоглощение бетона плит по массе, %, не более	ГОСТ 17608-2017	5,0	2,4
Объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях, %	ГОСТ 17608-2017	3-5	3,9
Истираемость бетона, г/см ² , не более	ГОСТ 17608-2017	0,9	0,4
Ширина раскрытия трещин в плитах, мм, не более	ГОСТ 17608-2017	0,05	0,03
Диаметр или наибольший размер раковин, мм:	ГОСТ 17608-2017		

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
на лицевой стороне		10	10
на нелицевой стороне		15	15
Высота местного наплыва (выступа), мм:			
на лицевой стороне	ГОСТ 17608-2017	5	5
на нелицевой стороне		10	10
Количество раковин на 1м ² изделий, шт, не более, на лицевой стороне	ГОСТ 17608-2017	5	2
Глубина окола бетона на ребре или поверхности изделия, мм:			
на лицевой стороне	ГОСТ 17608-2017	5	5
на нелицевой стороне		10	10
Суммарная длина околлов ребер, мм/м, не более, на лицевой стороне	ГОСТ 17608-2017	30	12
Внешний вид, цвет и рельеф лицевых поверхностей плит	ГОСТ 17608-2017	должны соответствовать эталонам предприятия-изготовителя	Соответствует требованию
На лицевой поверхности плит	ГОСТ 17608-2017	не допускаются жировые пятна и пятна ржавчины	Не обнаружено

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ