

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:

Начальник лаборатории



А.Ф.Шишкин
17.04.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/Н-17/04/25 от 17.04.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	ООО«КОМФОРТ-СТРОЙ». Адрес: 692756, РОССИЯ, РОССИЯ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ.Г.АРТЕМ.УЛ.ПОТЕМКИНА 6Б
Наименование объекта испытаний ¹	Кольцо (КС10.9)
Изготовитель ¹	ООО«КОМФОРТ-СТРОЙ». Адрес: 692756, РОССИЯ, РОССИЯ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ.Г.АРТЕМ.УЛ.ПОТЕМКИНА 6Б
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 002/Н-17/04/25
Идентификационный номер образца	№ 002/Н-17/04/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 23009-2016 КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ. Условные обозначения (марки). ГОСТ 8020-2016 КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ВОДОПРОВОДНЫХ И ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ. Технические условия

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Конструкции	ГОСТ 8020-2016	должны быть железобетонными и армироваться стальными каркасами	Соответствует требованиям
Толщина колец, мм, не менее	ГОСТ 8020-2016	100	100
Стыковые соединения конструкций	ГОСТ 8020-2016	должны обеспечивать его герметичность и неразъемность в процессе эксплуатации	Соответствует требованиям
Класс по прочности	ГОСТ 8020-2016	B25	B25
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	ГОСТ 8020-2016	740	460
Открытые поверхности стальных закладных изделий, монтажные петли и	ГОСТ 8020-2016	должны быть очищены от наплывов бетона и раствора	Соответствует требованиям

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,
3Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
строповочные отверстия			
Марка по морозостойкости	ГОСТ 8020-2016	F ₁ 100	F ₁ 100
Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 8020-2016	W6	W6

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ